vitalitylungo

Issue Date 9-01-2017



Tar Black Oak
Eik Zwarte teer
Chêne Goudron Noir
Eiche Schwarzer Teer



Seattle Oak
Eik Seattle
Chêne Seattle
Eiche Seattle



Sonora Oak
Eik Sonora
Chêne Sonora
Eiche Sonora



Jefferson Oak
Eik Jefferson
Chêne Jefferson
Eiche Jefferson



Burley Oak
Eik Burley
Chêne Burley
Eiche Burley



Frozen Oak
Vrieseik
Chêne Glacé
Eiseiche

Saw Oak
Eik Gezaagd
Chêne Scie
Eiche Gesägt



Taylor Oak
Eik Taylor
Chêne Taylor
Eiche Taylor



Copper Blond Oak
Eik Koperblond
Chêne Cuivre Blond
Eiche Kupferblond



Bongo Oak
Eik Bongo
Chêne Bongo
Eiche Bongo



Madagascar Oak
Eik Madagascar
Chêne Madagascar
Eiche Madagaskar




California Oak
Eik Californië
Chêne Californie
Eiche Kalifornien













AC4



EN13329

CE
EN 14041



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

HDF 8 MM | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 INCH | 6,6896 x 0,7808 FT
6 PLANKS/PACK | 2,9117 M² = 31,3413 FT² | ± 21,5 KG/PACK = ± 47,4 POUND/PACK
54 PACKS/PALLET | 157,2314 M² = 1692,42 FT² | ± 1165 KG/PALLET = ± 2568,39 POUND/PALLET

	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de normes Normvorschriften	Values | Waarden Valeurs | Werte
Class of use | Gebruiksklasse Classe d'utilisation | Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32 | Klasse 32 Classe 32 | Klasse 32	All residential use up to commercial use Van residentieel tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance | Slijtageweerstand Classe de résistance | Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass | Slijtageklasse Classe de résitance | Widerstandsklasse	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling | Dikte zwelling Gonflement d'épaisseur | Quelldicke	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterscheid	≤ 0,15 mm	✔
		Openings | Openingen Ouvertures | Öffnungen	≤ 0,20 mm	✔
		Flatness length Lengte vlakheid Longueur aspect plat Ebenheit Länge	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,50 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave | Concaaf Concave | Konkav ≤ 0,15 % Convex | Convex Convexe | Konvex ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class | Impactklasse Classe d'impact | Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC2
Staining | Spatten Taches | Fleckenbildung	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness | Lichtvastheid Résistance à la lumière | Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret | Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/-wieltjes Mouvement des pieds de meubles Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 µ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m².h	Class E1
Reaction to fire | Brandreactie Réaction au feu| Feuerfestigkeit	EN 13501-1		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance | Thermische weerstand Résistance thermique | Wärmewiderstand	ISO 8302		max. 0,15 m² K/W	R = 0,057 (m².K/W)
Underfloor heating | Ondervloerverwarming Chauffage par sol | Fußbodenheizung	Specific instructions | Specifieke Instructies Instructions spécifiques | Besondere Nutzungsanweisungen			OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA, knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. • De informatie in deze brochure is gebaseerd op intern onderzoek, is louter informatief en geeft de stand van zaken weer op basis van de kennis die Unilin BVBA, op het moment van de publicatie ter beschikking had. Niets uit deze brochure kan worden beschouwd als een verbintenis van Unilin BVBA, en in geen enkel geval kan Unilin BVBA, aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Die gegevens zijn onderhevig aan wijziging, op om het even welk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. • Les données contenues dans cett e fiche d'informations s'appuient sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Unilin BVBA, au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Unilin BVBA, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Unilin BVBA. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. • Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und dienen lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Unilin BVBA, zum Ausgabezeitpunkt. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Unilin BVBA, aufgefasst werden oder zu einer wie auch immer gearteten Haftung von Unilin BVBA, führen. Die gelieferten Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.