NEW

Xpressions

Issue Date 9-01-17

HDF 8 MM | 1261 x 190,5 MM | 49.6456 x 7.5000 INCH | 4.1371 x 0.6250 FT
9 PLANKS/PACK | 2,1620 M² = 23.2714 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
52 PACKS/PALLET | 112,4232 M² = 1210.1132 FT² | ± 815 KG/PALLET = ± 1796.77 POUND/PALLET



64096
Mixed
Микс
Mieszany
Mixed



64097
Mare
кобыла
Mare
Mare



64098
Domino
домино
Domino
Domino



64099
Piano
пиано
Piano
Piano



64100
Milk Shake
Милк шейк
Milkshake
Milk Shake



64101
Coffee Shake
Кофе шейк
Coffeeshake
Coffee Shake



64102
Blocks
Блоки
Bloki
Blocks



64103
Aged
Состаренный
Postarzany
Aged

ULTRA HD

mat sand grain structure

Quality HDF board 8 mm

AC4 32 EN 13329 : 2006

RESIDENTIAL WARRANTY 20 YEAR heavy

COMMERCIAL WARRANTY 10 YEAR light

SHOP

balterio

ISO 9001:2008 SGS · ISO 14001:2004 SGS · OHSAS 18001 SGS · CE EN 14041 : 2004 · PEFC · EPLF · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · DER BLAUE ENGEL

Colors and designs on this sheet might slightly vary from real product due to printing techniques. © Unilin BVBA*

Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke | T. +32 56 62 80 81 | F. +32 56 62 80 82 | Info@balterio.com | www.balterio.com

	Method Метод Metoda Metoda	Parameters Параметры Parametry Parametry	Norm requirements Нормативные требования Wymagania normy Standardní požadavky	Values | Характеристики Wartości | Hodnoty
Class of use | Класс эксплуатации Klasa przeznaczenia | Zátěžová třída	EN 13329		Class 32 | Класс 32 Klasa 32 | Třída 32	All residential use up to commercial use | От всех жилых до торговых помещений | Wszelkie powierzchnie użytkowe w mieszkaniu, aż do użytku komercyjnego | Všechno typy využití, od obytných prostor po komerční využití
Wear resistance | Износостойкость Odporność na ścieranie | Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wear class | Класс износостойкости Klasa ścieralności | Třída odolnosti	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling | Влагостойкость Grubość spęcznienia | Tloušťkové bobtnání	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Общий вид уложенного пола Ogólny aspekt zamontowanej podłogi Obecný vzhled instalované podlahy	EN 13329	Height Difference Разница по высоте Różnica wysokości Výškový rozdíl	≤ 0,15 mm	0,10 mm
		Openings | Отверстия Otwory | Otvory	≤ 0,20 mm	0,10 mm
		Flatness length Длина плоскости Długość pow. płaskiej Délka plochy	Concave | Вогнутость Wklęsły | Konkávní ≤ 0,50 % Convex | Выпуклость Wypukły | Konvexní ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Ширина плоскости Szerokość pow. płaskiej Šířka plochy	Concave | Вогнутость Wklęsły | Konkávní ≤ 0,15 % Convex | Выпуклость Wypukły | Konvexní ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class | Класс ударопрчности Klasa uderzeniowa | Odolnost proti nárazu - třída	EN 13329		IC2	IC2
Staining | Образование пятен Zaplamienie | Odolnost proti skvrnám	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness | Светостойкость Blaknięcie | Stálobarevnost na světle	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret | Устойчивость к сигаретам Żar papierosowy | Odolnost proti žáru cigaret	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Передвигание мебели Przesuwanie mebli Odolnost proti posunu nábytku	EN 424			No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození
Castor Chairs Кресла на роликах Krzesła na kółkach Kolečkové židle	EN 425			No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození
Slip resistance Скольжение КС Odporność poślizgowa Odolnost proti skluzu	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 μ	Class DS
Emission of formaldehyde Формальдегидные выделения Emisja formaldehydu Emise formaldehydu	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m².h	Class E1
Reaction to fire | Реакция на огонь Reakcji na ogień | Reakce na oheň	EN 13501-1		Efl S1	Cfl S1
Thermal resistance | Термостойкость Odporność termiczna | Tepelná odolnost	ISO 8302		max. 0,15 m² K/W	R = 0,062 (m².K/W)
Underfloor heating | Подогрев полов Ogrzewanie podłogowe | Podlahové topení	Specific instructions | Особые инструкции Specyfi czne instrukcje | Zvláštní pokyny			OK

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. Вся информация основана на результатах внутренних испытаний, является исключительно справочной и соответствует данным, имеющимся в компании «Unilin BVBAL» на момент публикации. Приведенная информация не налагает каких бы то ни было обязательств или ответственности на компании «Unilin BVBA» и не. Приведенная информация может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления. Dane na niniejszym arkuszu informacyjnym oparte są na testach wewnętrznych firmy, mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały podane zgodn ie z wiedzą dostępną Unilin BVBA, w momencie ich przekazywania. Żadn ych danych zawartych na niniejszym arkuszu informacyjnym nie należy interpretować jako zobowiązań Unilin BVBA. Nie mogą one także przyczynić się do powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej ze strony Unilin BVBA. Podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Údaje na tomto informačním listě vychází z interního testování a jsou pouze informativn í a poskytují se podle znalostí, které měla společnost Unilin BVBA v době jejich vydání. Nic z tohoto informačního listu nesmí být chápáno jako příslib společnosti Unilin BVBA, ani to nemůže vést k žádn ým závazkům společnosti Unilin BVBA. Poskytnuté informace podléhají změnám, aniž by se na tyto změny předem upozorňovalo.